



ООО «Спортивное покрытие»
127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел. (499) 401-14-28

Технический паспорт Regipol Everroll Stone

| Наименование | Regipol Everroll Stone |
|--|---|
| Толщина материала | 4; 6; 8; 10; 12 мм |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Длина рулона | 23,80 м.п. |
| Вес рулона | 252 кг |
| Плотность | Ок. 1020 кг / куб. м. |
| Скольжение | 1,12 (сухая поверхность), 0,72 (влажная поверхность) |
| Твердость | Ок. Shore A 50 |
| Разрывное удлинение | Ок. 100% |
| Шумоизоляция | 64,00 Дцб |
| Сопротивление на разрыв | Ок. 1,6 Н / кв. мм |
| Относительная деформация при сжатии (10% сжатия) | Ок. 0,5 Н / кв. мм |
| Сопротивление разрастанию трещин | Ок. 10 Н / мм |
| Состав | Резина черного цвета с добавлением гранул ЭПДМ |
| Класс возгораемости | V2 |
| Температурный режим | От -40 ⁰ С до +110 ⁰ С |
| Цвета | Серо-черный, серо-черно-красный, серо-черно-синий, серо-черно-бежевый |
| Производство | Германия |

Regipol - универсальное покрытие для открытых и закрытых площадок

Область применения:

- *многофункциональные площадки*
- *залы тяжелой атлетики, тренажерные залы*
- *центры досуга*
- *гольф-клубы*
- *беговые дорожки*
- *парки отдыха*
- *футбольные и ледовые стадионы*
- *бассейны*
- *медицинские учреждения*
- *производственные помещения*
- *торговые и выставочные площади.*

Покрывтия отличаются особой прочностью и износостойчивостью, не содержат вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конькам. Температура использования – 40⁰+110⁰ С

ООО «Спортивное покрытие»
www.sportivnoepokrytie.ru