



ООО «Спортивное покрытие»
127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел. (499) 401-14-28


Технический паспорт Regupol Everroll Classic

| Наименование | Regupol Everroll |
|--|---|
| Толщина материала | 4; 6; 8; 10; 12 мм |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Длина рулона | 23,80 м.п. |
| Вес | 4,24; 6,36; 8,48; 10,6; 12,72 кг/м ² |
| Объем рулона | 0,26; 0,38; 0,53; 0,71; 0,9 м ³ |
| Плотность | Ок. 1020 кг / куб. м. |
| Скольжение | 1,12 (сухая поверхность), 0,72 (влажная поверхность) |
| Твердость | Ок. Shore A 50 |
| Разрывное удлинение | Ок. 100% |
| Шумоизоляция | 64,00 Дцб |
| Сопротивление на разрыв | Ок. 1,6 Н / кв. мм |
| Относительная деформация при сжатии (10% сжатия) | Ок. 0,5 Н / кв. мм |
| Сопротивление разрастанию трещин | Ок. 10 Н / мм |
| Состав | Резина черного цвета с добавлением гранул ЭПДМ |
| Класс возгораемости | В2 |
| Температурный режим | От -40 ⁰ С до +110 ⁰ С |
| Цвета | Черно-серый, черно-синий, черно-красный, черно-зеленый |

Regupol - универсальное покрытие для открытых и закрытых площадок.

Область применения:

- многофункциональные площадки
- залы тяжелой атлетики, тренажерные залы
- центры досуга
- гольф-клубы
- беговые дорожки
- парки отдыха
- футбольные и ледовые стадионы
- бассейны
- медицинские учреждения
- производственные помещения
- торговые и выставочные площади.



Покрытия отличаются особой прочностью и износоустойчивостью, не содержат вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конькам. Температура использования – 40⁰+110⁰С