

Двухкомпонентный клей на основе полиуретана

Описание продукта: EPUFLOOR B200T является высокопроизводительным, двухкомпонентным, полиуретановым клеем, не содержащим растворителя.

Особенности:

- высокая механическая прочность
- высокая эластичность
- длительное время
- не содержащим растворителя

Области применения: **Двухкомпонентный полиуретановый клей EPUFLOOR B200T** имеет прекрасную адгезию ко многим строительным поверхностям. Он прекрасно взаимодействует с деревом, бетонными, гипсовыми, ПВХ, пластиком, линолеумом, паркетом, керамикой, МДФ. Клей прекрасно сцепляет поверхности при температурных условиях от -2 ° С до 30 ° С. , устойчив к механическим нагрузкам и УФ-излучению..

Технические характеристики:

Плотность	при темп. 23°C	~1,56 г/см ³
Компонент А		~1,65 г/см ³
Компонент Б		~1,23 г/см ³
Вязкость	при темп. 23°C	200 ± 100 mPas
Оттенок цвета		Зеленый
Полная полимеризации:	при темп. 10°C	90 мин
	при темп. 20°C	65 мин
	при темп. 30°C	50 мин
Допустимая влажность по отношению воздуха		>40°C
Размер упаковки		
Компонент А		12,6 кг
Компонент Б		1,8 кг

Приготовление

клея: EPUFLOOR B200T Поставляется в готовой форме может использоваться немедленно. . Смешивая компонент а с компонентом Б. Мешать 2-3 минуты

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 10 ° С до 25 ° С. Контейнеры должны быть защищены от влаги и солнечных лучей. Если вы заметили осадения материал надо перемешать перед использованием. Срок хранения в / в условиях 12 месяцев.

Гарантия: Гарантия EPUFLOOR B200T дается два года, при соблюдении всех требований применения.

Заявление о необязательности:

Эти данные основаны на нашем опыте и убеждениях, и не являются обязательными во всех отношениях, и данные о пригодности компонентов и систем для использования их в производстве. В связи с разнообразием материалов, слоев, различной подслоев и различных условий труда нельзя гарантировать результаты работы на основе каких-либо правовых отношений, а также их советов и рекомендации в устной форме. Данная техническая инструкция может и должна быть использована только в качестве консультации без каких-либо обязательств. Именно поэтому вы не можете высказывать любые претензии. Наши данные не освобождают покупателя / изготовителя от обязанности проверить и убедиться в пригодности продуктов и систем для использования их в производстве на свой страх и риск и сами по себе, например, при применении теста поверхности. Наша консультация в устной и письменной форме при этом есть необязательная. В других случаях применяются наши условия продажи, оплаты и доставки. Настоящее издание заменяет все предыдущие варианты.